

Исх. № 208/15 от 29.09.2015  
страниц: 1

Партнерам компании «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»  
по продвижению и продажам продукции KNAUF Therm®

## Уважаемые партнеры!

С 01.07.2015 года вступил в силу новый межгосударственный стандарт **ГОСТ 15588-2014 ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ**. Данный стандарт разработан Ассоциацией производителей и поставщиков пенополистирола при нашем непосредственном участии и введен в действие **ВЗАМЕН** утратившего силу ГОСТ 15588-86. Таким образом, больше не существует продуктов ПСБ-С 15, 25, 35, 50. Теперь в зависимости от предельного значения плотности резанные плиты подразделяют на марки ППС (ППС10, и т.д.).

Для удобства восприятия потребителем мы откорректировали ассортимент нашей продукции. Теперь продукты полностью соответствуют новому ГОСТ 15588-2014, а именно:

МАРКА		НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ						
ГОСТ 15588-2014	KNAUF Therm®	Плотность не менее, кг/м³	Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, МПа, не менее	Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5) °С, Вт/м К, не более	Водопоглощение за 24 часа, % по объему, не более	Влажность плит, отгружаемых потребителю, %, не более	Время самостоятельного горения плит, сек, не более
нет	WALL LIGHT	8	0,02	0,03	0,050	4	5	0
ППС10	WALL	10	0,04	0,06	0,044	4	5	0
ППС12	WALL 25	12	0,06	0,10	0,042	4	5	0
	COMPACK	12	0,06	0,10	0,042	4	5	0
	DECO	12	0,06	0,10	0,042	4	5	0
ППС13	FACADE LIGHT	13	0,07	0,12	0,041	3	3	0
	PANEL LIGHT	13	0,07	0,12	0,041	3	3	0
ППС14	PANEL 14	14	0,08	0,15	0,040	3	3	0
ППС16Ф	FACADE	17	0,10	0,18	0,038	1	2	0
	PANEL	17	0,10	0,18	0,038	1	2	0
ППС17	PANEL 25	17	0,10	0,18	0,038	2	3	0
	ROOF LIGHT	17	0,10	0,16	0,039	2	3	0
ППС20	FLOOR 35	20	0,12	0,20	0,038	2	2	0
нет	ROOF	20	0,13	0,20	0,038	2	2	0
ППС23	FLOOR	23	0,14	0,22	0,037	2	2	0

Прошу Вас учитывать данные изменения в своей работе. Готовы провести дополнительные консультации для Вас и Ваших партнеров при необходимости.

С уважением,

Коммерческий директор  
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ»



Д.А. Серебряков